


SCHÜTZEN

Anwenderfreundliche Lösungen
für saubere Abdeckarbeiten.



Kreppbänder



Permafix 125
Hochimprägniertes
Kreppband, TOP

Permafix 124
Imprägniertes
Kreppband, PRO

Permafix 120
Kreppband, ECO

Banddicke (µm)	125	120	120
Bandbreite (mm)	19, 22, 25, 30, 38, 50, 75, 100	19, 22, 25, 30, 38, 50, 75, 100	19, 25, 30, 38, 50
Rollenlänge (m)	50	50	50

Anwendungen

Innenanwendung	•••	•••	•••
Aussenanwendung	•	x	x
Aluminium beschichtet	•	•	•
Aluminium eloxiert	x	x	x
Glas	•	•	•
Holz geölt	•	•	•
Holz lackiert	•••	•••	•••
Holz roh	•	x	x
Kunststoff	••	••	••
Kupfer	•	•	•
Naturstein	x	x	x
Oberflächen glatt	•••	•••	•••
Oberflächen porös	•	•	•
Parkett geölt	x	x	x
Parkett lackiert	x	x	x
Sichtbeton	x	x	x
Stahl	•	•	•
Tapeten	x	x	x
Turnhallenboden	x	x	x
Weissputz	x	x	x

Besonderheiten

UV-Beständigkeit	•	x	x
Hitzebeständigkeit	••	•	x
Feuchtebeständigkeit	••	••	•
Wasser-/Lösemittelbeständigkeit	•••	••	•
Exakte Farbkanten	•	•	•
Abreissbarkeit per Hand	•••	•••	•••
Mechanische Belastbarkeit	••	••	••

Eigenschaften

Haftung	mittel	mittel	mittel
Klebkraft (N/cm)	2.3 N/cm	2.2 N/cm	2.1 N/cm
Einsatzdauer	3 d Aussen/5 d Innen	0 d Aussen/3 d Innen	0 d Aussen/1 d Innen
Kleber	Naturkautschuk	Naturkautschuk	Naturkautschuk
Trägermaterial	Imprägniertes Halbkrepp-Papier	Halbkrepp-Papier	Krepp-Papier
Temperaturbeständigkeit	+90 °C 1 h/+110 °C 30 min	+80 °C 1 h	+60 °C

Legende • geeignet •• gut geeignet ••• sehr gut geeignet ♦ zwingend prüfen x nicht empfohlen

Washi-Bänder

					
	Permafix 770 Washi faserverstärkt, TOP	Permafix 750 Washi-Langzeitklebeband, PRO	Permafix 710 Washi-Klebeband, ECO	Permafix 790 Washi-Band sensitive, SPEC	Permafix 780 Washi-Tapetenband Low Tack, SPEC
Banddicke (µm)	110	79	95	75	80
Bandbreite (mm)	19, 25, 30, 38, 50	19, 25, 30, 38, 50	24, 30, 36, 48	25, 30, 38	25, 30
Rollenlänge (m)	50	50	50	50	50

Anwendungen

Innenanwendung	•••	•••	•••	•••	•••
Außenanwendung	•••	•••	•••	x	x
Aluminium beschichtet	•••	•••	•••	x	x
Aluminium eloxiert	x	x	x	x	x
Glas	•••	•••	•••	••	••
Holz geölt	••	••	••	••	••
Holz lackiert	•••	•••	•••	•••	•••
Holz roh	•	•	•	••	••
Kunststoff	•••	•••	•••	•••	•••
Kupfer	••	••	••	x	x
Naturstein	x	x	x	x	x
Oberflächen glatt	•••	•••	•••	•••	•••
Oberflächen porös	•	•	•	•	•
Parkett geölt	••	••	••	••	••
Parkett lackiert	•••	•••	•••	x	x
Sichtbeton	x	x	x	x	x
Stahl	••	••	•••	x	x
Tapeten	x	x	x	•••	••
Turnhallenboden	•••	•••	•••	x	x
Weissputz	x	x	x	•	x

Besonderheiten




UV-Beständigkeit	•••	•••	•••	•••	•••
Hitzebeständigkeit	•••	•••	•••	••	••
Feuchtebeständigkeit	•••	•••	•••	•	•
Wasser-/Lösemittelbeständigkeit	•••	•••	•••	•••	•••
Exakte Farbkanten	•••	•••	•••	••	••
Abreissbarkeit per Hand	•••	•••	•••	•••	•••
Mechanische Belastbarkeit	••	••	••	•	•

Eigenschaften

Haftung	mittel	mittel	mittel	sehr gering	gering
Klebkraft (N/cm)	2.0 N/cm	2.0 N/cm	1.8 N/cm	0.45 N/cm	0.9 N/cm
Einsatzdauer	4 m Aussen/ 6 m Innen	3 m Aussen/ 5 m Innen	1 m Aussen/ 2 m Innen	14 d Innen	7 d Innen
Kleber	Acrylat	Acrylat	Acrylat	Acrylat	Acrylat
Trägermaterial	Faserverstärktes Reispapier	Imprägniertes Reispapier	Japanisches Reispapier	Japanisches Reispapier	Japanisches Reispapier
Temperaturbeständigkeit	+150 °C 30 min	+150 °C 20 min	+150 °C 30 min	+80 °C	+80 °C

Legende • geeignet •• gut geeignet ••• sehr gut geeignet ♦ zwingend prüfen x nicht empfohlen

Gewebebänder



Permafix 293
Feinmaschiges
Betongewebeband

Permafix 291
Grobmaschiges
Betongewebeband

Permafix 290
Betongewebeband

Banddicke (µm)	200	220	170
Bandbreite (mm)	38, 44, 50	25, 44, 50	44
Rollenlänge (m)	50	50	50

Anwendungen

Innenanwendung	•••	•••	•••
Außenanwendung	•••	•••	•••
Aluminium beschichtet	x	x	x
Aluminium eloxiert	x	x	x
Glas	•	•	x
Holz geölt	x	x	x
Holz lackiert	x	x	x
Holz roh	x	x	x
Kunststoff	x	x	x
Kupfer	x	x	x
Naturstein	x	x	x
Oberflächen glatt	x	x	x
Oberflächen porös	•••	•••	•••
Parkett geölt	x	x	x
Parkett lackiert	x	x	x
Sichtbeton	x	x	x
Stahl	•••	•••	•••
Tapeten	x	x	x
Turnhallenboden	x	x	x
Weissputz	x	x	x




Besonderheiten

UV-Beständigkeit	x	x	x
Hitzebeständigkeit	x	x	x
Feuchtebeständigkeit	•••	•••	•••
Wasser-/Lösemittelbeständigkeit	•••	•••	•••
Exakte Farbkanten	x	x	x
Abreissbarkeit per Hand	•••	•••	•••
Mechanische Belastbarkeit	•	•	•

Eigenschaften

Haftung	hoch	hoch	hoch
Klebkraft (N/cm)	3.7 N/cm	3.7 N/cm	4.0 N/cm
Einsatzdauer	5 d Aussen/7 d Innen	5 d Aussen/7 d Innen	5 d Aussen/7 d Innen
Kleber	Naturkautschuk lösemittelfrei	Naturkautschuk lösemittelfrei	Naturkautschuk lösemittelfrei
Trägermaterial	PE-kaschiertes Polyestergewebe	PE-kaschiertes Baumwollgewebe	PE-kaschiertes Polyestergewebe
Temperaturbeständigkeit	-50 °C bis +60 °C	-50 °C bis +60 °C	-50 °C bis +75 °C

Legende • geeignet •• gut geeignet ••• sehr gut geeignet ♦ zwingend prüfen x nicht empfohlen

				
	Permafix 295 High-Tack Betongewebeband	Permafix 296 Langzeit Betongewebeband	Permafix 298 Langzeitgewebeband mit Acrylatkleber	Permafix 445 Gaffer-Tape
Banddicke (µm)	300	300	160	280
Bandbreite (mm)	38, 44, 50	25, 38, 50	38, 50	50
Rollenlänge (m)	50	50	50	50

Anwendungen

Innenanwendung	•••	•••	•••	•••
Aussenanwendung	•••	•••	•••	x
Aluminium beschichtet	x	••	•••	••
Aluminium eloxiert	x	x	x	x
Glas	x	•	••	•••
Holz geölt	x	x	x	x
Holz lackiert	x	•	•	•
Holz roh	x	x	x	x
Kunststoff	x	•	••	••
Kupfer	x	x	••	••
Naturstein	x	x	•••♦	x
Oberflächen glatt	x	x	•••	•••
Oberflächen porös	•••	•••	•••	••
Parkett geölt	x	x	x	x
Parkett lackiert	x	x	•	•
Sichtbeton	x	x	•♦	x
Stahl	•••	•••	••	••
Tapeten	x	x	x	x
Turnhallenboden	x	x	x	••
Weissputz	x	x	x	x

Besonderheiten


UV-Beständigkeit	x	••	•••	x
Hitzebeständigkeit	x	•	•	•
Feuchtebeständigkeit	•••	•••	•••	••
Wasser- / Lösemittelbeständigkeit	•••	•••	•••	••
Exakte Farbkanten	x	•	•	x
Abreissbarkeit per Hand	•••	•••	•••	•••
Mechanische Belastbarkeit	•	•••	•••	•••

Eigenschaften

Haftung	sehr hoch	hoch	mittel	hoch
Klebkraft (N/cm)	4.0 N/cm	4.6 N/cm	3.6 N/cm	4.0 N/cm
Einsatzdauer	5 d Aussen/ 7 d Innen	10 d Aussen/ 30 d Innen	2 m Aussen/ 3 m Innen	0 d Aussen/ 14 d Innen
Kleber	Naturkautschuk lösemittelfrei	Naturkautschuk	Acrylat	Naturkautschuk
Trägermaterial	PE-kaschiertes Polyestergewebe	PE-kaschiertes Gewebe	Polyethylen- Flachgarn	Extrudiertes Polygewebe
Temperaturbeständigkeit	-50 °C bis +65 °C	bis +80 °C	-20 °C bis +60 °C	-50 °C bis +80 °C

Legende • geeignet •• gut geeignet ••• sehr gut geeignet ♦ zwingend prüfen x nicht empfohlen

Folienbänder

					
	Permafix 279 PE-Bautenschutz- band	Permafix 277 PVC-Langzeit- band	Permafix 273 PVC-Betonband	Permafix 271 PVC-Klebeband quergerillt	Permafix 212 Weich-PVC Schalungsband
Banddicke (µm)	110	130	130	160	160
Bandbreite (mm)	25, 38, 50	25, 38, 50	50	38, 50	50, 75
Rollenlänge (m)	33	33	33	33	33

Anwendungen

Innenanwendung	•••	•••	•••	•••	••
Aussenanwendung	•••	•••	•••	•••	••
Aluminium beschichtet	•••	•••	•••	•••	x
Aluminium eloxiert	x	x	x	x	x
Glas	•••	•••	•••	•••	x
Holz geölt	x	x	x	x	x
Holz lackiert	••	••	••	••	x
Holz roh	x	x	x	x	x
Kunststoff	•••	•••	•••	•••	x
Kupfer	••	••	••	••	x
Naturstein	x	x	x	x	x
Oberflächen glatt	•••	•••	•••	•••	x
Oberflächen porös	••	••	••	••	•••
Parkett geölt	x	x	x	x	x
Parkett lackiert	••	••	••	••	x
Sichtbeton	x	x	x	x	x
Stahl	••	••	••	••	x
Tapeten	x	x	x	x	x
Turnhallenboden	•••	••	x	x	x
Weissputz	x	x	x	x	x

Besonderheiten

UV-Beständigkeit	•••	•••	x	x	x
Hitzebeständigkeit	•	•	•	•	x
Feuchtebeständigkeit	•••	•••	•••	•••	•••
Wasser-/Lösemittelbeständigkeit	•••	•••	•••	•••	•••
Exakte Farbkanten	••	••	x	x	x
Abreissbarkeit per Hand	••	••	•	•	•
Mechanische Belastbarkeit	••	••	•••	•••	•••


Eigenschaften

Haftung	leicht	mittel	mittel	mittel	hoch
Klebkraft (N/cm)	1.3 N/cm	1.7 N/cm	1.7 N/cm	1.4 N/cm	2.3 N/cm
Einsatzdauer	1 m Aussen/ 2 m Innen	21 d Aussen/ 30 d Innen	14 d Aussen/ 20 d Innen	10 d Aussen/ 14 d Innen	1 m Aussen/ 2 m Innen
Kleber	Acrylat	Kautschuk	Kautschuk	Kautschuk	Kautschuk weiss
Trägermaterial	Polyethylen-Folie	Weich-PVC Folie	Weich-PVC Folie	Weich-PVC Folie	Weich-PVC Folie
Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis +60 °C	-5 °C bis +60 °C	-5 °C bis +60 °C	-5 °C bis +60 °C	-5 °C bis +75 °C

Legende • geeignet •• gut geeignet ••• sehr gut geeignet ♦ zwingend prüfen x nicht empfohlen



Bodenabdeckpapiere



Permafix 1350
Abdeckpapier
kunststoffkaschiert

Permafix 1351
Abdeckpapier unkaschiert

Permafix 1360
Abdeckpapier extra stark

Grammatur (g/m ²)	160	150	270
Rollenbreite (mm)	1'500	1'000, 1'500	1'000, 1'500
Rollenlänge (m)	85	133, 88	74, 49

Anwendungen

Innenanwendung	•••	•••	•••
Aussenanwendung	x	x	x
Glas	•••	•••	•••
Holz geölt	•••	•••	•••
Holz lackiert	•••	•••	•••
Holz roh	•••	•••	•••
Kunststoff	•••	•••	•••
Naturstein	••♦	••♦	••♦
Oberflächen glatt	•••	•••	•••
Oberflächen porös	•	•	•
Parkett geölt	•••	•••	•••
Parkett lackiert	•••	•••	•••
Sichtbeton	•♦	•♦	•♦
Turnhallenboden	•••	•••	•••

Besonderheiten

UV-Beständigkeit	•	•	•
Hitzebeständigkeit	•	•	•
Feuchtebeständigkeit	•	•	•
Wasser-/Lösemittelbeständigkeit	•	•	•
Exakte Farbkanten	x	x	x
Abreissbarkeit per Hand	•	•	•
Mechanische Belastbarkeit	••	••	••

Legende • geeignet •• gut geeignet ••• sehr gut geeignet ♦ zwingend prüfen x nicht empfohlen

Abdeckpapiere für Abdeckapparat

			
	Permafix 1340 Abdeckpapier für grossen Abdeckapparat	Permafix 1330 Abdeckpapier für grossen Abdeckapparat	Permafix 1310 Abdeckpapier für Handmasker
Grammatur (g/m ²)	60	40	40
Rollenbreite (mm)	150, 300, 600	300	150, 225
Rollenlänge (m)	361	590	50

Anwendungen

Innenanwendung	•••	•••	•••
Aussenanwendung	x	x	x
Glas	•••	•••	•••
Holz geölt	•••	•••	•••
Holz lackiert	•••	•••	•••
Holz roh	•••	•••	•••
Kunststoff	•••	•••	•••
Naturstein	••♦	••♦	••♦
Oberflächen glatt	•••	•••	•••
Oberflächen porös	•	•	•
Parkett geölt	•••	•••	•••
Parkett lackiert	•••	•••	•••
Sichtbeton	•♦	•♦	•♦
Turnhallenboden	•••	•••	•••

Besonderheiten

UV-Beständigkeit	•	•	•
Hitzebeständigkeit	•	•	•
Feuchtebeständigkeit	•	•	•
Wasser-/Lösemittelbeständigkeit	•	•	•
Exakte Farbkanten	x	x	x
Abreissbarkeit per Hand	•	•	•
Mechanische Belastbarkeit	•	•	•


Legende • geeignet •• gut geeignet ••• sehr gut geeignet ♦ zwingend prüfen x nicht empfohlen

Zubehör

Scannen Sie den QR-Code und finden Sie das passende Zubehör.



Abdeckpapiere mit Klebeband



Permafix 051
Abdeckpapier mit Washi-Band

Permafix 050
Abdeckpapier mit Kreppband

Grammatur (g/m ²)	40	40
Rollenbreite (mm)	180	180
Rollenlänge (m)	20	20

Anwendungen

Innenanwendung	•••	•••
Aussenanwendung	x	x
Glas	•••	•••
Holz geölt	•••	•••
Holz lackiert	•••	•••
Holz roh	•••	•••
Kunststoff	•••	•••
Naturstein	x	x
Oberflächen glatt	•••	•••
Oberflächen porös	•	•
Parkett geölt	•••	•••
Parkett lackiert	•••	•••
Sichtbeton	x	x
Turnhallenboden	•••	•••

Besonderheiten

UV-Beständigkeit	•••	•
Hitzebeständigkeit	••	•
Feuchtebeständigkeit	••	•
Wasser-/Lösemittelbeständigkeit	••	••
Exakte Farbkanten	••	•
Abreissbarkeit per Hand	•••	•••
Mechanische Belastbarkeit	••	••

Eigenschaften

Haftung	gering	gering
Klebkraft (N/cm)	2.2 N/cm	3.5 N/cm
Einsatzdauer	1 m Aussen/2 m Innen	7 d Innen
Kleber	Acrylat	Naturkautschuk
Trägermaterial	Japanisches Reispapier	Halbkrepp-Papier
Temperaturbeständigkeit	+80 °C	+60 °C

Legende • geeignet •• gut geeignet ••• sehr gut geeignet ♦ zwingend prüfen x nicht empfohlen

Selbstklebende Abdeckpapiere



	Permafix 040 Selbstklebendes Abdeckpapier	Permafix 041 Selbstklebendes Abdeckpapier, robust	Permafix 042 Selbstklebendes, imprägniertes Abdeckpapier
Grammatur (g/m ²)	50	90	62
Rollenbreite (mm)	75, 150, 225	600	75, 150, 225
Rollenlänge (m)	50	10	50

Anwendungen

Innenanwendung	•••	•••	•••
Außenanwendung	x	x	x
Glas	•••	•••	•••
Holz geölt	•••	•••	•••
Holz lackiert	•••	•••	•••
Holz roh	•••	•••	•••
Kunststoff	•••	•••	•••
Naturstein	•♦	•♦	•♦
Oberflächen glatt	•••	•••	•••
Oberflächen porös	•	•	•
Parkett geölt	•••	•••	•••
Parkett lackiert	•••	•••	•••
Sichtbeton	•♦	•♦	•♦
Turnhallenboden	•••	•••	•••

Besonderheiten


UV-Beständigkeit	•	•	•
Hitzebeständigkeit	•	•	•
Feuchtebeständigkeit	•	•	••
Wasser-/Lösemittelbeständigkeit	•	•	••
Exakte Farbkanten	x	x	x
Abreissbarkeit per Hand	••	••	••
Mechanische Belastbarkeit	•	••	•

Eigenschaften

Haftung	gering	gering	gering
Klebkraft (N/cm)	0.45 N/cm	1.2 N/cm	1.2 N/cm
Einsatzdauer	2 m Innen	2 m Innen	7 d Innen
Kleber	Acrylat	Acrylat	Acrylat
Trägermaterial	Kraftpapier naturbraun	Kraftpapier naturbraun	Imprägniertes Kraftpapier
Temperaturbeständigkeit	+80 °C	+80 °C	+80 °C

Legende • geeignet •• gut geeignet ••• sehr gut geeignet ♦ zwingend prüfen x nicht empfohlen

Abdeckvliese



Permafix 1010

Extrarobustes Bauvlies, mit modifiziertem Spezialkleber

Permafix 1002

Maler & Gipservlies, mit modifiziertem Spezialkleber

Permafix 1020

Bauvlies, dampfopen mit modifiziertem Spezialkleber

Grammatur (g/m ²)	180	130	180
Rollenbreite (mm)	1'000, 2'000	1'000, 2'000	1'000, 2'000
Rollenlänge (m)	50	50	50

Anwendungen

Innenanwendung	•••	•••	•••
Aussenanwendung	••	••	••
Aluminium beschichtet	•••	•••	•••
Glas	•••	•••	•••
Holz geölt	x	x	•••
Holz lackiert	•••	•••	•••
Holz roh	•••	•••	•••
Kupfer	•••	•••	•••
Naturstein	x	x	•••
Oberflächen glatt	•••	•••	•••
Oberflächen porös	•••	•••	•••
Parkett geölt	•••	•••	•••
Parkett lackiert	•••	•••	•••
Parkett neu geölt	x	x	•••
Parkett neu lackiert	x	x	•••
Plattenboden alt	•••	•••	•••
Plattenboden neu verlegt	x	x	•••
Sichtbeton	x	x	•••
Stahl	•••	•••	•••
Turnhallenboden	•••	•••	•••


Besonderheiten

Dampfdurchlässigkeit g/m ² /h	0	0	70
UV-Beständigkeit	•	•	•
Hitzebeständigkeit	x	x	x
Feuchtebeständigkeit	••	••	•••
Wasser-/Lösemittelbeständigkeit	•••	•••	•••
Mechanische Belastbarkeit	•••	•••	•••

Eigenschaften

Kleber	Modifizierter Spezialkleber	Modifizierter Spezialkleber	Modifizierter Spezialkleber
Trägermaterial	Synthesefasern mit hoher Qualität	Synthesefasern mit hoher Qualität	100 % Polyester
Folie	Polyethylen, 40 µm	Polyethylen, 30 µm	Dampfopenne Membrane

Legende • geeignet •• gut geeignet ••• sehr gut geeignet ♦ zwingend prüfen x nicht empfohlen


Permafix 1080 FH*
 Bauvlies, flammhemmend

Permafix 1110
 Malervlies, saugend

Permafix 1130
 Allfellt, Schutzvlies
 selbsthaftend

Grammatur (g/m ²)	180	220	300
Rollenbreite (mm)	1'000, 2'000	1'000, 2'000	700, 1'000 1'300, 2'000
Rollenlänge (m)	50	50	25

Anwendungen

Innenanwendung	•••	•••	•••
Außenanwendung	••	•••	•••
Aluminium beschichtet	•••	•••	x
Glas	•••	•••	x
Holz geölt	x	x	x
Holz lackiert	•••	•••	x
Holz roh	•••	•••	x
Kupfer	•••	•••	x
Naturstein	x	x	x
Oberflächen glatt	•••	•••	x
Oberflächen porös	•••	•••	•••
Parkett geölt	•••	•••	x
Parkett lackiert	•••	•••	x
Parkett neu geölt	x	x	x
Parkett neu lackiert	x	x	x
Plattenboden alt	•••	•••	x
Plattenboden neu verlegt	x	x	x
Sichtbeton	x	x	•••
Stahl	•••	•••	x
Turnhallenboden	•••	•••	x

Besonderheiten

UV-Beständigkeit	•	•	••
Hitzebeständigkeit	x	x	x
Feuchtebeständigkeit	•••	•••	•••
Wasser- / Lösemittelbeständigkeit	•••	•••	•••
Mechanische Belastbarkeit	•••	•	•••


Eigenschaften

Kleber	Modifizierter Spezialkleber	–	–
Trägermaterial	Synthesefasern flammhemmend	Baumwoll-Vlies	Synthesefasern
Folie	Polyethylen, 40 µm	Polyethylen	Selbsthaftende Folie

Legende • geeignet •• gut geeignet ••• sehr gut geeignet ♦ zwingend prüfen x nicht empfohlen

* auf Bestellung ab 12'000 m²

Abdeckfolien



Permafix 062
Abdeckfolie mit
Langzeitklebeband

Permafix 054
Abdeckfolie mit Kreppband

Permafix 057
Abdeckfolie mit Gewebeband

Breite (mm)	550, 1'400, 2'700	550, 1'400, 2'700	550, 1'400, 2'700
Rollenlänge (m)	33, 20	33, 20	17
Rollenhöhe (mm)	100, 200	100, 200	100, 200

Anwendungen

Innenanwendung	•••	•••	•••
Aussenanwendung	•••	x	•••
Aluminium beschichtet	•••	•••	•••
Aluminium eloxiert	••	•	••
Glas	•••	••	•••
Holz geölt	•	•	x
Holz lackiert	•••	•••	•••
Holz roh	•	•	x
Kunststoff	•••	••	•••
Kupfer	••	•	x
Naturstein	x	x	x
Oberflächen glatt	•••	•••	•••
Oberflächen porös	•	•	••
Parkett geölt	x	x	x
Parkett lackiert	x	x	x
Sichtbeton	x	x	x
Stahl	••	•	x
Tapeten	x	x	x
Turnhallenboden	x	x	x
Weissputz	x	x	x

Besonderheiten

UV-Beständigkeit	•••	x	•••
Hitzebeständigkeit	•••	•	••
Feuchtebeständigkeit	•••	•	•••
Wasser-/Lösemittelbeständigkeit	•••	••	•••
Exakte Farbkanten	•••	••	x
Mechanische Belastbarkeit	••	••	•••

Eigenschaften

Foliendicke (µm)	10	10	10
Klebkraft (N/cm)	2.3 N/cm	2.1 N/cm	2.2 N/cm
Einsatzdauer	2 m Aussen/3 m Innen	0 d Aussen/1 d Innen	5 d Aussen/ 7 d Innen
Kleber	Acrylat	Naturkautschuk	Naturkautschuk
Trägermaterial	Japanisches Reispapier	Krepp-Papier	PE-kaschiertes Gewebe
Temperaturbeständigkeit	+100 °C	+40 °C	+40 °C

Legende • geeignet •• gut geeignet ••• sehr gut geeignet ♦ zwingend prüfen x nicht empfohlen

Zubehör

Scannen Sie den QR-Code und finden Sie das passende Zubehör.





Permafix 1560
Baufolie

Permafix 055
Abdeckfolie mit Kern

Breite (mm)	2'000	2'000
Rollenlänge (m)	20	50

Anwendungen

Innenanwendung	•••	•••
Aussenanwendung	•••	•••
Aluminium beschichtet	•••	•••
Aluminium eloxiert	•••	•••
Glas	•••	•••
Holz geölt	•••	•••
Holz lackiert	•••	•••
Holz roh	•••	•••
Kunststoff	•••	•••
Kupfer	•••	•••
Naturstein	x	x
Oberflächen glatt	•••	•••
Oberflächen porös	•••	•••
Parkett geölt	••	••
Parkett lackiert	•••	••
Sichtbeton	•••	•••
Stahl	•••	•••
Tapeten	x	x
Turnhallenboden	•••	••
Weissputz	x	x

Besonderheiten

UV-Beständigkeit	•	•
Hitzebeständigkeit	•	•
Feuchtebeständigkeit	•••	•••
Wasser- / Lösemittelbeständigkeit	•••	•••
Exakte Farbkanten	x	x
Mechanische Belastbarkeit	•	x

Eigenschaften

Foliendicke (µm)	80	7–9
Klebkraft (N/cm)	3.5 N/cm	0.45 N/cm
Einsatzdauer	7 d Innen	2 m Innen
Trägermaterial	Folie	Folie
Temperaturbeständigkeit	+60 °C	+80 °C

Legende • geeignet •• gut geeignet ••• sehr gut geeignet ♦ zwingend prüfen x nicht empfohlen

BAU

Einfach anwendbare
Produkte zum Schützen,
Kleben, Dichten & Dämmen.

**Welche Lösungen
dürfen wir Ihnen
vorschlagen?**



Permapack AG
Bau
Reitbahnstrasse 51
9401 Rorschach
Tel. +41 71 844 12 12
permapack.ch

