

Permafix 9329



Oberflächenschutzfolie, PE-Folie, niederenergetische Oberflächen, Acrylatklebstoff



Kleber Acryl

Produktbeschreibung

Oberflächenschutzfolie für den Schutz von rauen und niederenergetischen Oberflächen wie z.B. hochwetterfesten Pulverlacken gegen mechanische Beschädigungen und Verunreinigungen während des Transportes, der Verarbeitung, Lagerung und Montage.

Geeignet für den Innen- und Aussenbereich zum Schutz von folgenden Oberflächen:

- Raue Metall-, Lack- und Kunststoffoberflächen
- Edelstahl, Alu geschliffen
- Alu eloxiert, pulverbeschichtet hochwetterfest glatt und rau

Technische Daten

Träger	LDPE
Farbe	Weiss/schwarz
Klebstoff	Acrylat
Dicke (Klebstoff + Träger)	80 µm
Klebkraft (auf Stahl)	220 cN/cm
Klebkraft Struktur*	52 cN/cm
UV-Beständigkeit	6 Monate
Reissdehnung	300%
Reissfestigkeit	11 N/cm
Lagerfähigkeit	6 Monate

* IGP HWF Feinstruktur Pulverlack

Hinweise

Die Folie ist nicht geeignet für den Schutz von Kupfer und Messing.

Verarbeitungshinweise

Die zu schützenden Oberflächen müssen trocken, frei von Staub, Öl, Trennmitteln und anderen Verunreinigungen sein.

Verarbeitungstemperatur (Objekt- und Umgebungstemperatur) liegt zwischen +15°C bis 45°C.

Die Verwendung von Kaschiervorrichtungen mit gummierten Andruckwalzen ist empfohlen. Beim Kaschieren ist darauf zu achten, dass Foliendehnung, Blasen- und Faltenbildung vermieden wird. Ein Unterlaufen der Schutzfolie mit Wasser ist zwingend zu vermeiden.

Lagerung

Bei Raumtemperatur, vor Staub, Feuchte, extremer Temperatur und Sonneneinstrahlung geschützt. Lagerzeit auf max. 6 Monate beschränken.

Bemerkungen

Dieses Produkt wird während des gesamten Herstellungsprozesses einer Qualitätskontrolle unterzogen. Die Produkteigenschaften können durch externe Parameter, wie z.B. Veränderungen des chemischen und physikalischen Zustandes des zu verklebenden Substrats, Verunreinigungen, Temperatur, Feuchtigkeit etc. beeinflusst werden.

Sämtliche genannten Daten sind Richtwerte und ohne Gewähr.

Da die Verarbeitung der Produkte nicht unserer Kontrolle unterliegt, liegt es in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung des Produktes für seinen Zweck zu bestimmen. Permapack empfiehlt Vorversuche.