

Permafix 9304



Film de protection en PE caoutchouc



Colle caoutchouc



Description du produit

Film de protection pour surfaces sensibles à la saleté et contre les dégâts causés lors du stockage, du traitement ou du transport.

Convient pour un usage intérieur et extérieur pour protéger les surfaces suivantes :

- Surfaces métalliques rugueuses, structurées, mates
- Surfaces laquées et surfaces en matières synthétiques
- Acier inox
- Aluminium apprêté ou brossé
- Aluminium anodisé ou revêtu par poudre

Caractéristiques techniques

Support	LDPE Polyéthylène
Couleur	Blanc/noir
Colle	Caoutchouc
Épaisseur (colle + support)	80 µm
Adhésivité sur l'acier	150 cN/cm
Résistance aux UV	6 mois
Allongement à la rupture	300%
Force de rupture	12 N/cm
Durée de stockage	6 mois

Notes

Ce film N'EST PAS approprié pour la protection du cuivre et du laiton.

Instructions de traitement

Pour une bonne application la surface doit être exempte de graisse, d'huiles, de dissolvants, de poussière et/ou d'autres substances étrangères.

La température d'application se situe entre +15°C et +45°C (température de l'air et de l'objet à traiter).

L'utilisation de dispositifs de laminage avec des rouleaux de pression en caoutchouc est recommandée. Lors du pelliculage, il faut veiller à éviter l'étirement du film, les bulles et les plis.

Stockage

À température ambiante, durée de stockage d'environ 6 mois. Protéger de la poussière, de l'humidité, des températures extrêmes et de l'ensoleillement.

Remarques

Ce produit est soumis à un contrôle de qualité tout au long du processus de fabrication. Les propriétés du produit peuvent être influencées par des paramètres

externes tels que l'état chimique et physique du substrat à coller, les impuretés, la température, l'humidité, etc.

Toutes les données mentionnées sont des valeurs approximatives et sans garantie.

Comme l'utilisation des produits n'est pas soumise à notre contrôle, il incombe à l'utilisateur de déterminer si le produit convient à son usage. Permapack recommande de procéder à des tests préliminaires.