

Permafix 9319



Film de protection en PE Acrylique



Colle acrylique



Description du produit

Film de protection de surface pour la protection des surfaces sensibles contre les dommages mécaniques et les impuretés pendant le transport, la transformation, le stockage et le montage.

Convient pour l'intérieur et l'extérieur pour la protection des surfaces suivantes :

- Surfaces métalliques, laquées et plastiques lisses et légèrement rugueuses
- Acier inoxydable, alu poncé
- Alu anodisé, revêtu par poudre lisse

Caractéristiques techniques

Support	LDPE
Couleur	Blanc/noir
Colle	Acrylate
Épaisseur (colle + support)	80 µm
Adhésivité sur l'acier	110 cN/cm
Résistance aux UV	6 mois
Allongement à la rupture	300%
Force de rupture	11 N/cm
Durée de stockage	6 mois

Notes

Ce film n'est pas approprié pour la protection du cuivre et du laiton.

Instructions de traitement

Les surfaces à protéger doivent être sèches, exemptes de poussière, d'huile, d'agents de séparation et d'autres impuretés.

La température de traitement (température de l'objet et température ambiante) doit être comprise entre +15°C et +45°C.

L'utilisation de dispositifs de contre-collage avec des rouleaux de pression caoutchoutés est recommandée. Lors du contre-collage, il faut veiller à éviter l'étirement du film, la formation de bulles et de plis.

Stockage

À température ambiante et à l'abri de la poussière, des températures extrêmes et des rayons du soleil. Limiter la durée de stockage à 6 mois maximum.

Remarques

Ce produit est soumis à un contrôle de qualité tout au long du processus de fabrication. Les propriétés du produit peuvent être influencées par des paramètres externes tels que l'état chimique et physique du substrat à coller, les impuretés, la

température, l'humidité, etc.

Toutes les données mentionnées sont des valeurs approximatives et sans garantie.

Comme l'utilisation des produits n'est pas soumise à notre contrôle, il incombe à l'utilisateur de déterminer si le produit convient à son usage. Permapack recommande de procéder à des tests préliminaires.