

Permafix 9329



Film de protection en PE, Surfaces à faible énergie,
Acrylique



Colle acrylique

Description du produit

Film de protection de surface pour la protection de surfaces rugueuses et de faible énergie, comme les peintures en poudre très résistantes aux intempéries, contre les dommages mécaniques et les impuretés pendant le transport, la transformation, le stockage et le montage.

Convient pour l'intérieur et l'extérieur pour la protection des surfaces suivantes :

- Surfaces rugueuses en métal, peinture et plastique
- Acier inoxydable, alu poncé
- Alu anodisé, revêtu par poudre haute résistance aux intempéries lisse et rugueux

Caractéristiques techniques

Support	LDPE
Couleur	Blanc/noir
Colle	Acrylate
Épaisseur (colle + support)	80 µm
Force d'adhésion (sur l'acier)	220 cN/cm
Force d'adhésion (structure*)	52 cN/cm
Résistance aux UV	6 mois
Allongement à la rupture	300%
Force de rupture	11 N/cm
Durée de stockage	6 mois

*IGP HWF finement structurée peinture en poudre

Notes

Ce film N'EST PAS approprié pour la protection du cuivre et du laiton.

Instructions de traitement

Pour une bonne application la surface doit être exempte de graisse, d'huiles, de dissolvants, de poussière et/ou d'autres substances étrangères.

La température d'application se situe entre +15°C et +45°C (température de l'air et de l'objet à traiter).

L'utilisation de dispositifs de laminage avec des rouleaux de pression est recommandée. Lors du pelliculage, il faut veiller à éviter l'étirement du film, les bulles et les plis. Il faut absolument éviter que de l'eau ne s'infilte sous le film protecteur.

Stockage

À température ambiante, durée de stockage d'environ 6 mois. Protéger de la poussière, de l'humidité, des températures extrêmes et de l'ensoleillement.

Remarques

Ce produit est soumis à un contrôle de qualité tout au long du processus de fabrication. Les propriétés du produit peuvent être influencées par des paramètres externes tels que l'état chimique et physique du substrat à coller, les impuretés, la température, l'humidité, etc.

Toutes les données mentionnées sont des valeurs approximatives et sans garantie.

Comme l'utilisation des produits n'est pas soumise à notre contrôle, il incombe à l'utilisateur de déterminer si le produit convient à son usage. Permapack recommande de procéder à des tests préliminaires.